EXTRACLEAN STRONG

DISINCROSTANTE LIQUIDO CONCENTRATO A BASE ACIDA PER ATTREZZATURE DA CANTIERE E PAVIMENTAZIONI

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
		APPLICARE CON PENNELLO	

PROBLEMA

TOGLIERE LE INCROSTAZIONI DI CEMENTO SENZA INTACCARE GLI ATTREZZI

I residui dei prodotti a base cemento per la posa delle ceramiche se non vengono eliminati subito dopo la stuccatura, creano la necessità di un'accurata pulizia con un prodotto che non intacchi le superfici.

SOLUZIONE

EXTRACLEAN STRONG è un disincrostante liquido concentrato a base acida per attrezzi metallici. Si diluisce con acqua in base agli utilizzi.

CAMPI D'IMPIEGO

EXTRACLEAN STRONG viene utilizzato per l'eliminazione di tracce di cemento, calce, efflorescenze e macchie di sporco oleoso superficiali.
EXTRACLEAN STRONG è particolarmente indicato per la pulizia di attrezzature da cantiere, come: mescolatori, cazzuole, betoniere, secchi e carriole.

VANTAGGI

- **Non sviluppa vapori pericolosi per la salute.**
- **Non intacca le superfici delle piastrelle.**
- **Consente una facile e veloce pulizia.**

MODALITÀ D'IMPIEGO

È necessario inumidire con acqua le superfici da trattare, in particolar modo quelle molto assorbenti tipo cotto toscano, calcestruzzo, intonaci e ceramica porosa.
Prima di utilizzare **EXTRACLEAN STRONG** riparare da eventuali schizzi di acido i materiali che eventualmente potrebbero esserne danneggiati.
Diluire 1 litro di **EXTRACLEAN STRONG** con 2-3 litri di acqua.
Stendere **EXTRACLEAN STRONG** liquido utilizzando uno spazzolone od una spazzola, si lascia agire per circa 5 minuti, poi sempre spazzolando, aiutandosi eventualmente con spatole e spugne abrasive, eliminare le eventuali incrostazioni rimaste.
Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare. Nei casi più difficili, utilizzare una soluzione più concentrata **effettuando preventivamente una prova campione**.

• CONSUMO

Il consumo è variabile a seconda della porosità del supporto tra 100 e 200 g/m^2.

• AVVERTENZE DI POSA

- Evitare di usare **EXTRACLEAN STRONG** su marmo, pietre calcaree, piastrelle o rivestimenti smaltati non resistenti agli acidi.
- Per la pulizia delle fughe aspettare almeno una settimana dalla stuccatura.

Rapporto di diluizione

	0,50%	10%	20%	30%	40%	50%	Puro
Assi per armature edili		x	x	x			
Attrezzature edili				x	x	x	x
Cemento	x	x	x	x	x	x	x
Ceramiche	x	x					
Gres	x	x					
Materiali ferrosi	x	x	x	x	x	x	x
Materiali in gomma	x	x	x	x	x	x	x
Materiali verniciati	x	x	x	x			
Materie plastiche	x	x	x	x	x	x	x
Pietre	x	x	x	x			

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	EXTRACLEAN STRONG
Aspetto		Liquido
Colore		Trasparente
Massa volumica apparente	UNI EN ISO 2811-1	1.04 ± 0.01 kg/L
ph		1.1
Contenuto attivo		10%
Temperatura di applicazione		+0°C ÷ +40°C
Infiammabilità		non è infiammabile
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi

PACKAGING

EXTRACLEAN STRONG
Taniche in plastica da 10 kg.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

index
Construction Systems and Products
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67
Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria
index@indexspa.it
Index Export Dept.
index.export@indexspa.it

TOTAL QUALITY index UNI EN ISO 9001
Environmental Management Systems index UNI EN ISO 14001
index socio del GBC Italia
lavorosicuro

S.7/dig. - 500 - 6/2013ita