

# **THERMOMALT**

# MALTA TERMOISOLANTE


PER MURATURE, PER APPLICAZIONI ESTERNE ED INTERNE

#### CONFERISCE CREDITI *LEED*

CARATTE	RISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE		MODALITÀ D'IMPIEGO		AVVERTENZE
*			3		K	
ISOLANTE TERMICO	TRASPIRANTE	ECO GREEN	RICICLABILE	MESCOLARE MECCANICAMENTE	APPLICAZIONE CON CAZZUOLA	STOCCAGGIO: IN LUOGO ASCIUTTO

#### **PROBLEMA**

#### ELEVAZIONE DI MURATURE PORIZZATE PRIVE DI PONTI TERMICI



## **SOLUZIONE**

THERMOMALT è una malta da muro termoisolante premiscelata a secco a base di calce idraulica e cemento, leggera e con una conducibilità termica simile alle murature porizzate. Le murature così realizzate sono termicamente omogenee e prive di ponti termici.

### **CAMPI D'IMPIEGO**

**THERMOMALT** è indicata in tutte le applicazioni di elevazione di murature esterne ed interne porizzate secondo le caratteristiche della classe M5 (resistenza a compressione >5 N/mm²).



#### VANTAGGI

- Malta termoisolante.
- Evita i ponti termici.
- È leggera e di facile applicazione.

# **MODALITÀ D'IMPIEGO**

#### • PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

**THERMOMALT** va mescolata solamente con acqua (1) (circa 34%).

Utilizzare una betoniera o un trapano a basso numero di giri.

#### • APPLICAZIONE

L'applicazione può essere eseguita a cazzuola o a spatola inox (2).

#### • CONSUMO


Il consumo è di circa 0,8 kg/litro.

Resa indicativa con blocco porizzato da "30": 1 m²/sacco.

#### • AVVERTENZE

- Temperatura minima di applicazione +5°C.
- Proteggere dal gelo o da temperature elevate.
- Non caricare la muratura prima dell'indurimento della malta.
- Pulire gli attrezzi con acqua.
- Stoccare in luogo asciutto.









CARATTERISTICHE TECNICHE					
	Normativa	THERMOMALT			
Aspetto		Polvere			
Colore		Grigio chiaro			
Granulometria		0÷1.3 mm			
Massa volumica apparente	EN 1015-6	0.70 ± 0.10 kg/L			
Acqua d'impasto		34% ± 1%			
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi			
Caratteristiche dell'impasto e di lavorabilità					
Massa volumica apparente dell'impasto		$0.90 \pm 0.10 \text{ kg/L}$			
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C			
Spessore minimo di applicazione		5.0 mm			
Spessore massimo di applicazione per strato		30.0 mm			
Applicazione		Manuale			
Caratteristiche prestazionali	Normativa	Prestazione prodotto			
Classe e tipologia	EN 998-2	M5			
Resistenza alla compressione - dopo 28 giorni	EN 1015-11	>5.0 N/mm² - CS III			
Resistenza alla flessione - dopo 28 giorni	EN 1015-11	3.0 N/mm <sup>2</sup>			
Adesione al supporto	EN 1015-12	≥0.5 N/mm² - FP: B			
Assorbimento d'acqua per capillarità	EN 1015-18	$w \le 0.4 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5} - W1$			
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	$\mu = 5 \div 20$			
Conducibilità termica λ <sub>10,dry</sub>	EN 1745 A.12	0.18 W/mK			
Durabilità	EN 998-2	conforme 5.4.7			
Contenuto di cloruri	EN 1015-17	Assenti			
Resistenza iniziale a taglio	EN 998-2 App.C	≥0.15 N/mm²			
Resistenza termica - Temperatura d'esercizio		−30°C ÷ +90°C			
Reazione al fuoco	EN 13501-1	A1			
Sostanze pericolose	EN 998-2	Conforme nota in ZA.1			

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

(\*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

In conformità ai principi generali definiti nella EN 998-1 - Principi di valutazione d'uso dei prodotti e sistemi.

## **PACKAGING**

Sacco da 15 kg.

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •



Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - C.P.67 T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali
tecom@indexspa.it
Amministrazione e Segreteria

index@indexspa.it

Index Export Dept.
index.export@indexspa.it











I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornia dia la NDEA in qualisalasi momento senza prevaviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tencinche formite appresentano le nostre migliori conoscenze riguando le proprieta

3/2016<sup>ita</sup>